SENSICOLORE / FLORIM

Glasierte Feinsteinzeug
Natur

8,5 mm 3/8"

Technische Eigenschaften

Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla GL		Anforderungen N ≥ 15 cm (%)	Anforderungen N ≥ 15 cm (mm)	Prüfergebnis GLOSSY	Standardwert
Länge Und Breite: Zulässige Abweichung Des Durchschnittmaßes Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten	Non rectified ISO 13006	± 0,6% (N > 15 cm)	± 2 mm (N > 15 cm) / ± 0,9 mm (7 < N < 15 cm)	Konform	ISO 10545-2
Dicke: Zulässige Abweichung Der Durchschnittsdicke Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten	Non rectified ISO 13006	± 5%	± 0,5 mm	Konform	
Geradlinigkeit: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmaßen	Non rectified ISO 13006	± 0,5% (N > 15 cm)	±1.5 mm (N > 15 cm) / ± 0,8 mm (7 < N < 15 cm)	Konform	
Orthogonalität: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen	Non rectified ISO 13006	± 0,5% (N > 15 cm)	± 2 mm (N > 15 cm) / ± 0,8 mm (7 < N < 15 cm)	Konform	
Ebenheit: Mittelpunktwölbung, Kantenwölbung Und Verwindung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen	Non rectified ISO 13006	± 0,5% (N > 15 cm)	± 2 mm (N > 15 cm) / ± 0,8 mm (7 < N < 15 cm)	Konform	
Oberflächenqualität	95 % der Fliesen ohne sichtbare Mängel			Konform	
Wasseraufnahme In %	≤ 0,5%			Konform	ISO 10545-3
Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm)	≥ 1300			Konform	ISO 10545-4
Biegefestigkeit in N/mm^2	≥ 35			Konform	
Beständigkeit gegen oberflächliche Abrasion	Entsprechend Der Herstellerangaben			BIANCO CLASS 4 | GRIGIO CLASS 3 | TORTORA CLASS 3 | AVORIO CLASS 3 | ROSA CLASS 3 | SALVIA CLASS 3 | CERULEO CLASS 3 | VINO CLASS 2 | MIELE CLASS 2 | CAMMELLO CLASS 2 | MARRONE CLASS 2 | MUSCHIO CLASS 2 | BOSCO CLASS 2 | LAGUNA CLASS 2 | BLUNOTTE CLASS 2	ISO 10545-7
Temperaturwechselbeständigkeit	Verfügbare Prüfmethode			Beständig	ISO 10545-9
Rissbeständigkeit	Gefordet			Beständig	ISO 10545-11
Fleckenbeständigkeit	Mindestklasse 3			Class 5	ISO 10545-14
Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen	Entsprechend Der Herstellerangaben			LA	ISO 10545-13
Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen	Verfügbare Prüfmethode			HA	
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	Mindestklasse B			A	
Frostbeständigkeit	Gefordet			Beständig	ISO 10545-12

La classe PEI non è applicabile alla struttura "ONDA". Per un effetto ottimale della posa, Florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti.

Copyright © 2025 Florim S.p.A. SB a socio unico. Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese. Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364. Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 PI/CF 01265320364