LES ORIGINES / FLORIM

Glasierte Feinsteinzeug
Rektifiziert

6 mm 2/8"

Technische Eigenschaften

Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla GL		Anforderungen N ≥ 15 cm (%)	Anforderungen N ≥ 15 cm (mm)	Prüfergebnis MATTE	Prüfergebnis GLOSSY	Standardwert
Länge Und Breite: Zulässige Abweichung Des Durchschnittmaßes Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 1 mm	± 0,15%		ISO 10545-2
Dicke: Zulässige Abweichung Der Durchschnittsdicke Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten	Squadrato ISO 13006	± 5%	± 0,5 mm	± 5%		
Geradlinigkeit: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmaßen	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 0,8 mm	± 0,10%		
Orthogonalität: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 1,5 mm	± 0,20%		
Ebenheit: Mittelpunktwölbung, Kantenwölbung Und Verwindung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen	Squadrato ISO 13006	± 0,4%	± 1,8 mm	0,20%		
Oberflächenqualität	95 % der Fliesen ohne sichtbare Mängel			Konform		
Wasseraufnahme In %	≤ 0,5%			Durchschnittlicher wert 0,08 %		ISO 10545-3
Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm)	≥ 700			Durchschnittlicher wert 1350 N		ISO 10545-4
Biegefestigkeit in N/mm^2	≥ 35			Durchschnittlicher wert 52 N/mm^2		
Beständigkeit gegen oberflächliche Abrasion	Entsprechend Der Herstellerangaben			Blanc Class 5 | Or Class 5 | Argent Class 4 | Ombre Dorèe Class 4		ISO 10545-7
Temperaturwechselbeständigkeit	Verfügbare Prüfmethode			Beständig		ISO 10545-9
Rissbeständigkeit	Gefordet			Beständig		ISO 10545-11
Fleckenbeständigkeit	Mindestklasse 3			Class 5	Class 4	ISO 10545-14
Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen	Entsprechend Der Herstellerangaben			LA	LB	ISO 10545-13
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	Mindestklasse B			A		
Frostbeständigkeit	Gefordet			Beständig		ISO 10545-12
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Deklarierter Wert für GL-Oberflächen mit Einsatz auf Arbeitsplatten			Konform		DM 1-2-2007 Reg. CE 1935-2004
Dynamischer Reibungskoeffizient	Entsprechend Der Herstellerangaben			≥ 0,42 wet	-	ANSI-A326.3
	Entsprechend Der Herstellerangaben			> 0,40	-	METODO BCRA

Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt Florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen.

Copyright © 2025 Florim S.p.A. SB a socio unico. Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese. Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364. Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 PI/CF 01265320364

LES ORIGINES / FLORIM

Glasierte Feinsteinzeug
Rektifiziert

9 mm 3/8"

Technische Eigenschaften

Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla GL		Anforderungen N ≥ 15 cm (%)	Anforderungen N ≥ 15 cm (mm)	Prüfergebnis MATTE	Prüfergebnis GLOSSY	Standardwert
Länge Und Breite: Zulässige Abweichung Des Durchschnittmaßes Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 1 mm	± 0,15%		ISO 10545-2
Dicke: Zulässige Abweichung Der Durchschnittsdicke Jeder Fliese Vom Herstellmaß In Prozenten	Squadrato ISO 13006	± 5%	± 0,5 mm	± 5%		
Geradlinigkeit: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmaßen	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 0,8 mm	± 0,10%		
Orthogonalität: Zulässige Abweichung Im Verhältnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 1,5 mm	± 0,20%		
Planarità curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento	Squadrato ISO 13006	± 0,4%	± 1,8 mm	0,35%		
Oberflächenqualität	95 % der Fliesen ohne sichtbare Mängel			Konform		
Wasseraufnahme In %	≤ 0,5%			Durchschnittlicher wert 0,08 %		ISO 10545-3
Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm)	≥ 1300			Durchschnittlicher wert 2200 N		ISO 10545-4
Biegefestigkeit in N/mm^2	≥ 35			Durchschnittlicher wert 50 N/mm^2		
Beständigkeit gegen oberflächliche Abrasion	Verfügbare Prüfmethode			Blanc Class 5 | Or Class 5 | Argent Class 4 | Ombre Dorèe Class 4		ISO 10545-7
Temperaturwechselbeständigkeit	Verfügbare Prüfmethode			Beständig		ISO 10545-9
Rissbeständigkeit	Gefordet			Beständig		ISO 10545-11
Fleckenbeständigkeit	Mindestklasse 3			Class 5	Class 4	ISO 10545-14
Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen	Entsprechend Der Herstellerangaben			LA	LB	ISO 10545-13
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	Mindestklasse B			A		
Frostbeständigkeit	Gefordet			Beständig		ISO 10545-12
Dynamischer Reibungskoeffizient	Entsprechend Der Herstellerangaben			≥ 0,42 wet	-	ANSI-A326.3

Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt Florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen.

Copyright © 2025 Florim S.p.A. SB a socio unico. Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese. Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364. Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 PI/CF 01265320364